



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Crystal Fast

El brillo que estabas buscando

- **Muy práctico**
¡sólo cataliza y aplica!
- Excelente **costo-beneficio**
- Buen **brillo**
- Relación de mezcla **6:1**





Crystal-Fast
Clara de Poliuretano

Automotriz

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

AUTOMOTRIZ

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

CRYSTAL-FAST Clara de Poliuretano

3. DESCRIPCIÓN

Es una Clara de Poliuretano de alto brillo de dos componentes para sistemas bicapa listo para aplicarse que proporciona excelentes propiedades protectoras ya que cuenta con una mezcla de inhibidores y absorbentes de rayos ultravioleta de la más alta calidad, evitando con esto el amarillamiento prematuro de los acabados así como los cambios de color por la exposición al sol.

Crystal-Fast se recomienda usarse como acabado sobre Base Color Gloss Kolor, Esmalte Acrílico High Kolor catalizado, y Esmalte Acrílico Fast Kolor catalizado, proporcionándoles alto brillo, transparencia, profundidad, durabilidad y retención de color, además de ofrecer una excelente adherencia entre el acabado transparente y la capa de color. Crystal-Fast se puede pulir a las 4 horas después de su aplicación, y para obtener óptimos resultados se recomienda pulir después de 24 a 48 horas de secado.

4. APLICACIÓN

Agitar perfectamente los materiales antes de usarse, Crystal-Fast se trabaja en forma de KIT es decir trae su propio catalizador (Catalizador para Crystal-Fast). Mezclar la clara Crystal-Fast con el 15% de Catalizador para Crystal-Fast, esta mezcla una vez agitada perfectamente esta lista para aplicarse, no requiere diluirlo más.

Prepare únicamente la cantidad a utilizar ya que la vida útil de la mezcla una vez catalizada es de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad relativa, después de transcurrido este tiempo no recomendamos aplicar el producto ya que sus propiedades iniciales pueden sufrir alteraciones. No mezcle el material sobrante ya catalizado con material nuevo porque este puede ocasionar que el material más reciente se pueda gelar en el envase.

5. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda limpiar perfectamente el equipo de aplicación inmediatamente después de haber aplicado la Clara de Poliuretano Crystal-Fast para evitar que el material catalizado se seque dentro del equipo.

6. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

7. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



8. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Viscosidad en copa Ford N. 4 a 25 °C	13 segundos
Viscosidad de aplicación	Este material una vez catalizado está listo para aplicarse
Presentación	Litro, galón y 19 litros
Resistencia a cámara salina	600 horas pasa
% de sólidos en peso de la clara	23 %
% sólidos en peso del catalizador	41.25 %
Apariencia	Cristalina
% sólidos totales de la mezcla	25.33 %
Secado libre de polvo	10 a 15 minutos
Secado libre de huella	3 a 4 horas
Secado duro	24 horas
Durabilidad del producto aplicando 3 manos como mínimo	2 años
Relación de mezcla	6:1

