



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Primario 1K de Relleno Transparente

- **Secado en 30 min.**
para recubrir
- **Reducible del
50 al 100%**
- **Entintable con
Base Color marca
Zhaia**





FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

AUTOMOTRIZ

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Primario de Relleno 1K

3. DESCRIPCIÓN

Está formulado con materias primas de gran calidad, que puede recibir cualquier acabado como Esmalte Acrílico High-Kolor, Esmalte Acrílico Fast-Kolor, Esmalte Poliuretano, Base Color Gloss-Kolor, etc.

El Primer de Relleno 1K de un solo componente con gran contenido de sólidos proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, es de secado rápido, fácil lijado, buena tersura y nivelación, tiene excelente resistencia a la intemperie y a la corrosión.

Además de presentar excelente adherencia sobre superficies como galvanizado y aluminio, se ha incorporado el Primer 1K Transparente, que puede entintarse con Base Color (Gloss-Kolor) en una proporción del 10 - 15% para obtener un primer al color del acabado y poder cubrir la superficie más rápidamente.

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda su uso en trabajos de repintado total o en reparaciones parciales (resanes) proporcionando un producto de alto desempeño.

5. APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia del primer y las propiedades del acabado final como puede ser: pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el Primer de Relleno 1K antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado.

6. PREPARACIÓN

Por 1 litro de Primer de Relleno 1K adicione un 50% de Thinner Acrílico si requiere un mejor poder de relleno ajustando su equipo de aplicación a una presión de 2 a 3 kg/cm² y procurando utilizar una boquilla de 1.7 a 2.0 para primarios, aplique de 2 a 3 manos dejando un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos dependiendo de la temperatura ambiente, y hasta un 100% de Thinner Acrílico cuando requiere únicamente un buen fondo que se pueda recubrir. Para lijar el Primer de Relleno 1K deje secar de 30 a 45 minutos y lije con lija de agua no. 400 a 600, ya sea en seco o en húmedo.

7. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda limpiar perfectamente el equipo de aplicación inmediatamente después de haber aplicado el Primer de Relleno 1K para evitar que el material catalizado se seque dentro del equipo.

8. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el usar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

9. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



10. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Viscosidad en copa Ford N° 4	100 - 120 segundos
Densidad (depende del color)	1.20 a 1.30 gr/ml
Secado libre de polvo	5 - 10 minutos
Secado para recubrir	30 minutos
Reducción	50 - 100%
Presión de aplicación	25 - 27 psi
Equipo de aplicación	Pistola de aire
Rendimiento teórico	7 a 9 m ² /l
Adherencia	Buena sobre lámina desnuda de acero al carbón, lámina galvanizada y aluminio
Presentación	Litro, galón y cubeta
Colores	4, blanco, gris, negro y transparente