



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Primer Universal

¡El mejor Primer en el mercado!

- Reducible al **100-150%**
- No se **cataliza**
- Secado **rápido**
10-15 min.
- Lijado **fácil**
- Alta **productividad**





Primer
Universal

Primer Universal

Automotriz

Automotriz

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

AUTOMOTRIZ

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

PRIMER UNIVERSAL AUTOMOTRIZ

3. DESCRIPCIÓN

Ideal para usarse en el repintado automotriz con excelentes propiedades como son: secado rápido, fácil lijado, flexibilidad y sobre todo, excelente adherencia a lámina desnuda preparada adecuadamente. Presenta buenas propiedades anticorrosivas.

4. CARACTERÍSTICAS

Se ha incorporado la tecnología del valor de sombra en el sistema del Primer Universal ya que se cuenta con la siguiente gama de colores: Blanco, Negro, Gris Medio (N. 4), Gris Oscuro (N. 7), además del Rojo Intenso y Verde Olivo, que hacen de este un primer de alta productividad. Este sistema se usa de la siguiente manera: una vez seleccionado el color a aplicar, se selecciona también el color del primer más adecuado para dicho color de acabado, el cual contribuirá en el ahorro del color ya que se necesitará menor cantidad para cubrir la superficie por pintar, además de realizar los trabajos de repintado con mayor rapidez y óptimos resultados.

Se recomienda usarlo para trabajos donde se requiera únicamente resanar y también en la preparación de pinturas generales.

5. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

6. APLICACIÓN DEL MATERIAL

Agite vigorosamente el material antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de Primer Universal adicione de 1 a 1 ½ litros de Thinner Acrílico hasta obtener una viscosidad de aplicación de 16 a 20 segundos en copa Ford # 4. Ajuste su equipo de aplicación a una presión de 2 a 3 Kg/cm². Aplique de 2 a 3 manos dejando secar entre mano y mano 10 a 15 minutos, permita un secado mínimo de 2 horas antes de recubrirlo con cualquier acabado.

7. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda limpiar perfectamente el equipo de aplicación con thinner inmediatamente después de haber aplicado el producto para evitar que el material no arruine el equipo.

8. PRECAUCIONES

Zhaia Pinturas recomienda que mantenga el material en el envase perfectamente cerrado y en un lugar fresco.

9. PRESENTACIÓN

Colores: Blanco, Negro, Gris #4, Gris #7, Rojo Intenso, Verde

