



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Corrige con nuestro **Resanador**

- *Excelente adherencia*
- *Fácil lijado*
- *No deja rastro de poro*
- *No sangra*





Resanador
Automotriz - Blanco - Amarillo

Resanador Automotivo
No sangra

Automotriz

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

AUTOMOTRIZ

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

RESANADOR Automotivo

3. DESCRIPCIÓN

Está elaborado a base de resinas poliéster de alta calidad y excelente desempeño. Es un producto diseñado para corregir y/o moldear aquellas partes metálicas golpeadas o con imperfecciones que requieren ser resanadas.

4. CARACTERÍSTICAS

Está formulado con micro esferas que lo hacen un material ligero, suave para lijar y moldear, proporciona un mayor poder de relleno. Presenta excelente adherencia a lámina desnuda y algo muy importante, no presenta ningún tipo de "sangrado" o amarillamiento cuando es recubierto con productos de repintado automotriz en colores claros como blancos, platas, etc.

5. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminar cualquier recubrimiento del área por reparar, la superficie deberá estar completamente limpia y seca, para obtener una mejor adherencia, dejar la superficie áspera. Se recomienda aplicar el Resanador sobre la lámina desnuda, no aplique el Resanador sobre capas de pintura nueva o vieja ya que esto no permitirá que el Resanador se adhiera perfectamente.

6. APLICACIÓN DEL MATERIAL

Agitar perfectamente el Resanador antes de usarlo. En una superficie limpia y seca depositar la cantidad necesaria a utilizar para mezclarlo con el 2% de Catalizador para Resanador Automotivo, mezclar con una cuña de metal o hule hasta que la pasta se vea homogénea. Permita un secado de 10 minutos aproximadamente para eliminar los excedentes procurando dar forma al Resanador. Para un lijado más minucioso puede hacerlo después de los 30 minutos de aplicado. Se recomienda lijar en seco el Resanador ya que si lo lija con agua puede absorberse esta humedad y perjudicaría los acabados finales presentándose puntos de alfiler o ampollas. Para aplicar cualquier recubrimiento sobre el Resanador permita un oreo de 4 hrs. como mínimo debido a que la mezcla del Resanador una vez catalizado desprende calor.

7. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se recomienda limpiar perfectamente el equipo de aplicación con thinner inmediatamente después de haber aplicado el producto para evitar que el material no arruine el equipo.

8. PRECAUCIONES

Zhaiia Pinturas recomienda que mantenga el material en el envase perfectamente cerrado y en un lugar fresco.

9. PRESENTACIÓN

Colores: Blanco y Amarillo

Contenido:

0.500 kg

0.950 kg

3.0 kg

3.8 kg

18 kg



10. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Viscosidad	2,000 a 2,500 p
Tiempo de gelado	20 a 30 min.
Tiempo para lijar	25 a 35 min.
Porcentaje de sólidos en peso	82 a 85%
Densidad	1 a 1.5 gr./ml. +/- 0.002
Estabilidad en anaquel	6 meses
Aplicación	Cuña metálica
Limpieza	Con desengrasante
Recubrimientos recomendados	-Primer Universal -Multiprimer -Primer 1K -Primer de Relleno 2K
Catalización	2% con Catalizador para Resanador
Espesor máximo	6 mm.
Tren de lijado	Comenzar con lija No. 80, No. 120, No. 240, terminar con No. 360

