



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

DRAIION

LO MEJOR en Esmalte Industrial

- Secado **ultra rápido**
- **Buena** durabilidad
- Calidad **garantizada**
- Excelente **dilución**
(con thinner acrílico al 60-80%)
- Amplia gama de
colores

zhaiapinturas.mx





DRALION
Esmalte Industrial
Alquidálico Modificado Secado Rápido

Dralion

Esmalte Industrial Alquidálico Modificado Secado Rápido

Industrial

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

DRALION Esmalte Industrial Alquidálico Modificado Secado Rápido

3. DESCRIPCIÓN

Esmalte Alquidálico Modificado de secado rápido diseñado exclusivamente para uso industrial, se puede usar en superficies interiores y exteriores. Posee una alta resistencia a la intemperie y mejora la protección ante la corrosión.

4. USOS Y PROPIEDADES

Producto a base de resinas de la más alta calidad, efectivo ante la corrosión deja una película tersa y dura, con una inigualable adherencia sobre lámina desnuda. Acorta considerablemente el tiempo de pintado.

Se aplica en carrocerías, estructuras, tuberías, maquinaria y gran variedad de superficies metálicas que estén expuestas a la intemperie.

5. APLICACIÓN

Se recomienda mezclar correctamente el Esmalte Industrial DRALION antes de aplicarlo. A 1 litro de Esmalte Industrial DRALION agregar del 60 al 80% de thinner acrílico si se va a aplicar por aspersión regulando la presión del aire a 3 kg/cm². No olvide filtrar el material. Se recomienda que el área a pintar esté libre de cualquier tipo de contaminante. Su oreo entre mano y mano es de 5 a 10 minutos. Para un mejor acabado aplique de 2 a 3 manos de este Esmalte Industrial.

6. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

7. PRESENTACIÓN

BOTE: 1/2 y 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.

TONEL: 200 L



8. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Rendimiento m ² /lt	8 m ² /lt a 1 milésima de espesor
Tiempo de secado al tacto	10 min.
Tiempo de secado libre de huella	30 a 45 min.
Tiempo de secado duro	24 hrs.
Número de colores	33
Dilución con thinner acrílico	60% - 80%
Equipo de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Unidades de brillo	85 unidades
Viscosidad copa ford #4	180 - 200 seg.
Catalización	8 : 1
Contenido de sólidos en peso	49.5 %
Contenido de sólidos en volumen	37.5 %

