



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Alta Calidad en Pintura Anticorrosiva

- **42 colores**
- **Ideal para
Industria y hogar**
- **Buen acabado**
- **Excelente brillo**
- **Libre de plomo**

zhaiapinturas.mx





NOUBA
Esmalte Alquidático

NOUBA
Esmalte Alquidático Anticorrosivo

Industrial

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

NOUBA Esmalte Alquidático Anticorrosivo

3. DESCRIPCIÓN

Pintura alquidática anticorrosiva de alta calidad, alto rendimiento y buen poder cubriente formulado con resinas alquidáticas anticorrosivas por lo que provee una alta resistencia a la oxidación causada por el medio ambiente.

4. USOS Y PROPIEDADES

Apto para acabados brillantes, de buena nivelación dejando así un acabado terso, es de rápido secado y excelente adherencia sobre superficies de metal, madera, yeso, concreto, asbestos y ladrillo. Se recomienda para interiores y exteriores.

El rendimiento del Esmalte Noubas de 8 a 10 m²/lt. A 1 milésima de espesor sobre superficies lisas, este rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie hasta en un 50%.

5. APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, gomas, etc.

Mezclar perfectamente el Esmalte Noubas antes de usarlo. Reducir el Esmalte Noubas con thinner estándar, gasolina blanca o aguarras puro en una proporción de 10 al 15 % aproximadamente, filtrar el material antes de su aplicación.

Puede aplicarse con brocha, rodillo para esmaltes y pistola de aire. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos de pintura permitiendo un oreo de 60 minutos antes de aplicar la segunda mano.

6. ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en áreas ventiladas y lugares secos a temperaturas entre 10°C y 30°C. Si se requiere hacer reflejante la pintura, se recomienda agregar de 700 a 800 gramos de micro esfera de vidrio por cada litro de pintura.

7. PRECAUCIONES

No mezclar el Esmalte Noubas con ningún otro tipo de material o producto ajeno al sistema. No aplicar si la temperatura se encuentra por debajo de los 10°C. Cierre perfectamente el envase después de cada uso.

8. PRESENTACIÓN

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



9. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Sólidos en peso en %	45 - 50 %
Viscosidad en unidades Krebs	480 segundos
Tipo	Alquidático anticorrosivo brillante
Sólidos por peso %	55% mínimo para cualquier intensidad de color
Sólidos en volumen %	45% mínimo para cualquier intensidad de color
Tiempo de secado al tacto	15 - 20 min.
Tiempo de secado duro	24 hrs.
Adherencia	OK
Colores	42 colores
Peso específico	0.950 - 1.050
Dilución	10 - 15% de thinner
Densidad	1.100 - 1.150 g/ml.
Rendimiento teórico mínimo	14 m ² /L.
Brillo	90 unidades mínimas, evaluadas a 60°
Aplicación	Brocha, rodillo y/o aspersión
Ambiente	Interior - exterior
Tipo de elaboración	Fabricado con materias primas libres de plomo

