



La Calidad es Nuestro Negocio

Primario para Estructuras

Primer tipo alquidálico

- **Secado rápido**
- **Protege contra la corrosión**
- **Excelente adherencia**
- **Libre de plomo y cromato**



zhaiapinturas.mx





FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Primario para Estructuras

3. DESCRIPCIÓN

Primer de tipo alquidálico que fue desarrollado para su aplicación en el área arquitectónica e industrial donde se requiera un trabajo ligero, en construcciones nuevas o para mantenimiento y reparación en superficies.

4. USOS Y PROPIEDADES

Excelente adherencia sobre superficies de herrería en general, tanques, tuberías, graneros, escaleras y todo tipo de superficies metálicas o de madera. Tiene excelente adherencia, secado rápido, protege contra la corrosión, contiene pigmentos libres de plomo y cromato..

Forma una película tersa y con extraordinaria adherencia a lámina desnuda, su secado rápido permite acortar los tiempos de mantenimiento y reparación de las superficies

5. APLICACIÓN

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia del Primer y las propiedades del acabado final como: pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el Primer Estructuras antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de Primer para Estructuras adicione de un 20 a 30% de thinner acrílico, mezcle perfectamente y aplique 2 manos permitiendo un oreo entre mano y mano de 20 a 30 minutos. Aplique con brocha o para obtener mejores resultados de apariencia se recomienda aplicar por aspersión con pistola de aire a una presión de aplicación de 3 Kg/cm².

El Primer Estructuras se puede recubrir con cualquier tipo de acabado alquidálico anticorrosivo (Nouba), alquidales modificados (Dralion) o de secado rápido (Fast-Kolor), esmalte acrílico (High-Kolor). Antes de recubrir permita un secado de 24 horas para óptimos resultados.

NOTA: No aplicar sobre este Primer ningún tipo de laca o base color porque puede enchinarse.

6. ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en áreas ventiladas y lugares secos a temperaturas entre 10°C y 30°C. Si se requiere hacer reflejante la pintura, se recomienda agregar de 700 a 800 gramos de micro esfera de vidrio por cada litro de pintura.

7. PRECAUCIONES

Utilice únicamente los solventes recomendados por el departamento técnico de Zhaia Pinturas, no utilice solventes genéricos como el thinner estandar ya que estos afectan las propiedades finales del producto y puede repercutir en una mala apariencia, un deficiente secado, así como de una deficiente adherencia del Primer; existen solventes en el mercado de precio muy económico que no disuelven perfectamente este tipo de Primer.

8. PRESENTACIÓN

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



9. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Viscosidad en copa Ford n. 4	120 segundos
Secado al tacto	10 - 15 minutos
Secado libre de huella	4 - 6 horas
Secado duro	24 horas
Peso específico	1.2 a 1.3 gr/ml
Poder cubriente	Bueno vs estandar
Sólidos en % de peso	50
Adherencia	Buena vs estandar
Brillo	De mate a semi-mate
Limpieza en glindómetro / molienda	5H / 5H