



La Calidad es Nuestro Negocio

NUEVO

VAREKAI

**LO MEJOR en
Esmalte Industrial
al Mejor Precio**

- Secado **super rápido**
- **Buena** durabilidad
- Calidad **garantizada**
- Excelente **dilución**
(con thinner acrílico al 50-70%)
- El mejor **precio**



zhaiapinturas.mx





Esmalte Industrial
Alquidál Modificado
Secado Rápido

Varekai

Esmalte Industrial Alquidálico Modificado Secado Rápido

Industrial

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

INDUSTRIAL

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

VAREKAI Esmalte Industrial Alquidálico Modificado Secado Rápido

3. DESCRIPCIÓN

Esmalte Alquidálico Modificado de secado rápido diseñado exclusivamente para uso industrial, se puede usar en superficies interiores y exteriores. Posee una alta resistencia a la intemperie y mejora la protección ante la corrosión. Gracias a su secado acorta considerablemente el tiempo de pintado.

4. USOS Y PROPIEDADES

Producto a base de resinas de la más alta calidad, efectivo ante la corrosión deja una película tersa y dura, con una inigualable adherencia sobre lámina desnuda. Acorta considerablemente el tiempo de pintado.

Se aplica en carrocerías, estructuras, tuberías, maquinaria y gran variedad de superficies metálicas que estén expuestas a la intemperie así como en muros de concreto, ladrillo, yeso, madera recubierta un primer, etc.

5. SISTEMA RECOMENDADO

- A) Primer Industrial de secado rápido
- B) Esmalte Industrial VAREKAI

6. APLICACIÓN

Se recomienda mezclar correctamente el Esmalte Industrial VAREKAI antes de aplicarlo. A 1 litro de Esmalte Industrial VAREKAI agregar del 50 al 70% de thinner americano o thinner estándar de buena calidad, si se va a aplicar por aspersión regulando la presión del aire a 3 kg/cm². No olvide filtrar el material.

Se recomienda que el área a pintar esté libre de cualquier tipo de contaminante. Su oreo entre mano y mano es de 5 a 10 minutos. Para un mejor acabado aplique de 2 a 3 manos de este Esmalte Industrial.

El Esmalte VAREKAI es un producto que no contiene plomo libre como metal. No se utilizan secantes a base de plomo.

7. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

8. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



9. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Tiempo de secado al tacto	10 min.
Tiempo de secado libre de huella	30 a 45 min.
Tiempo de secado duro	24 hrs.
Peso específico	Dependiendo del color
Rendimiento	Milésimas de espesor seco (7 m ² /l a 1 milésima de espesor seco)
Equipo de aplicación	Para óptimos resultados con pistola
Durabilidad (Tiempo de vida en anaquel)	1 a 1.5 años (en envase herméticamente cerrado)
Viscosidad copa ford #4	160 - 170 seg.
Molienda y limpieza en Hegman	7H / 7H
Reductor recomendado	Thinner americano y thinner estándar de buena calidad
% de reductor recomendado	50 a 70%
Presión de aplicación	2.5 a 3 kg/cm ²
% de sólidos en peso	Dependiendo del color

