



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Barniz Catalizado

Ideal para tus muebles

- Secado *rápido*
- Buena *nivelación*
- **Extraordinaria**
dureza
- **Acabado**
Brillante, Mate y Semi-Mate
- **Resistencia:**
 - al rayado
 - a la abrasión
 - química





**Barniz
Catalizado**

Barniz Catalizado

Acabado brillante, mate y semi-mate

Maderas

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

MADERAS

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Barniz Catalizado

3. DESCRIPCIÓN

Es un producto para madera, con un acabado brillante, mate o semi mate de acuerdo al acabado a elegir. Para superficies de madera, previamente selladas con Fondo Catalizado.

4. USOS Y PROPIEDADES

Se recomienda su uso para pintar muebles de madera que se encuentren en ambientes interiores (como: muebles de oficinas, y comercios, recamaras, comedores, muebles infantiles, construcción, etc.).

Presenta un secado rápido, buena nivelación, forma una película tersa, con extraordinaria dureza, resistencia al rayado, a la abrasión y resistencia química.

5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final: como: grasa, polvo, tierra, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Para madera nueva lije la superficie en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 o 150 y vaya disminuyendo el tamaño del grano de la lija (400 o 600) hasta que la superficie esté lisa y tersa.

Para maderas ya recubiertas, desprenda la capa anterior, ya sea con lija o aplicando un removedor para madera. Limpie perfectamente la superficie con gasolina blanca o un disolvente adecuado, deje secar completamente y proceda como si se tratara de una madera nueva.

6. APLICACIÓN

Agite perfectamente el Barniz Catalizado procurando incorporar todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga una apariencia uniforme. Para 1 litro de Barniz Catalizado Brillante, mate o semi-mate mezcle 1/2 litro de Catalizador para Barniz Catalizado (ya sea brillante, mate o semi mate) agite perfectamente, una vez realizada esta operación reduzca la mezcla con el Reductor para Fondo y Barniz Catalizado. Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos dejando un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos.

7. RENDIMIENTO

El rendimiento del Barniz Catalizado de Zhaia Pinturas es de 6 a 8 metros cuadrados por litro en superficies previamente selladas con Fondo Catalizado, y dependiendo el número de manos aplicadas.

8. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

9. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



10. DATOS TÉCNICOS

