



La Calidad es Nuestro Negocio

Ficha Técnica

Fondo Catalizado

Resina de Poliuretano

- *Lijado fácil*
- *Secado rápido*
- **Buen** poder de relleno
- **Sellado completo** de poro
- **Ideal para** muebles de interior





Fondo Catalizado

Resina de Poliuretano

Maderas

FICHA TÉCNICA

1. LÍNEA

MADERAS

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

Fondo Catalizado Resina de Poliuretano

3. DESCRIPCIÓN

Es un producto de muy fácil lijado, excelente llenado de poro y buena transparencia y por sus excelentes propiedades es altamente recomendado para utilizarse en procesos donde se requiere un óptimo sellado de muebles de madera.

El Fondo Catalizado deberá recubrirse con nuestro Barniz Catalizado, lo cual le proporcionará un excelente acabado a la madera, contamos con 3 diferentes tipos de brillo en el acabado; brillante, semi-mate y mate.

4. USOS Y PROPIEDADES

Es un producto para madera, tiene buen poder de relleno, lo que permite un sellado completo del poro en superficies de madera, tiene un secado rápido y facilidad en el lijado.

Se recomienda su uso para pintar muebles de madera que se encuentren en ambientes interiores como: muebles de oficinas y comercios, recamaras, comedores, muebles infantiles, construcción, etc., además de que resalta la veta de la madera virgen, es decir, sin algún tipo de recubrimiento, forma una película tersa, con extraordinaria dureza, resistencia al rayado, a la abrasión y resistencia química.

5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia y las propiedades del acabado final como: grasa, polvo, tierra, gomas, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Para madera nueva lije la superficie en dirección de la veta usando una lija para madera de grano grueso No. 120 o 150 y vaya disminuyendo el tamaño del grano de la lija (400 o 600) hasta que la superficie esté lisa y tersa.

Para maderas ya recubiertas, desprenda la capa anterior, ya sea con lija o aplicando un removedor para madera. Limpie perfectamente la superficie con gasolina blanca o un disolvente adecuado, deje secar completamente y proceda como si se tratara de una madera nueva.

6. APLICACIÓN

Agite perfectamente el Fondo Catalizado procurando incorporar todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga una apariencia uniforme. Para 1 litro de Fondo Catalizado mezcle 1 litro de Catalizador para Fondo Catalizado, agite perfectamente una vez realizada esta operación, la mezcla estará lista para aplicarse, si se requiere diluir un poco más hágalo con Reductor para Esmalte de Poliuretano hasta en un 15%.

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos dejando un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos y procurando asentar entre mano y mano con lija 320 o 400 en seco.

En maderas demasiado porosas, es conveniente aplicar más manos de Fondo Catalizado.

7. RENDIMIENTO

El rendimiento del Fondo Catalizado de Zhaia Pinturas dependerá del tipo de madera y el número de manos aplicadas.

8. PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar los solventes recomendados por Zhaia Pinturas ya que el utilizar solventes genéricos como el thinner estándar afectaría seriamente el funcionamiento de este material.

9. PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L.

GALÓN: 4 L.

CUBETA: 19 L.



10. DATOS TÉCNICOS

Característica	Especificación
Viscosidad en copa Ford N° 4	35 - 40 segundos
Peso específico	0.980 a 1.050
Porcentaje de catalización	1:1
Catalizador recomendado	Catalizador para Fondo Catalizado
Brillo	Mate
Color	Transparente
Secado al tacto	5 minutos
Secado duro	30 - 45 minutos
Secado para recubrir	30 minutos

